



CICOFLUIDE

Mortier Fluide Fibré pour la rénovation du béton.

Description

CICOFLUIDE est un mortier fluide de grande qualité, d'application rapide, pour des dallages en continue, pour les voiries ou la décoration, à base de ciment, de carbonate de calcium sélectionné, de résines et de fibres.

Usages

CICOFLUIDE est utilisé dans la réalisation des dallages décoratifs, les réparations de sols, les usages piétons et voiries.

Support

Le support doit être résistant, sans poussière, sans peinture, ni huile.

CICOFLUIDE est recommandé avec les supports suivants :

- Dallage existant.
- Béton.
- Mortier.
- Céramique.

Appliquer **CICOFLUIDE** sur une surface rugueuse.

Sur une surface très lisse, appliquer un accrocheur avant l'utilisation de **CICOFLUIDE**.

Renseignements Techniques

Couleur:	plusieurs.
Densité apparente en poudre	1,5g/cm.
Température d'application	5°C- 35°C.
Eau de pétrissage	20%.
Epaisseur minimale	10mm.
Temps conservation mélange	30 min.
Temps ouvert	20min.
Temps de séchage	4 heures.
Consommation :	2kg/m ² /mm d'épaisseur.
Condition de stockage:	6 mois en emballages fermés et lieux fermés.
Présentation :	Sacs de 25kg.

Le Mortier fluide **CICOFLUIDE** fait partie de la ligne des produits **CICOLAB** spécialement élaborés pour la rénovation du béton imprimé et doit être utilisé exclusivement avec le décoffrant **CICOFFRANT** et la résine **CICOIMPRES**.



Re: FR02-V01

EURO-QUALITY SYSTEM



CICOFLUIDE

Mortier fluide Fibré pour la rénovation du béton.

MODE D'EMPLOI:

Exécution

Mélanger un sac de **CICOFLUIDE** avec de l'eau (environ 4L) grâce à un malaxeur mécanique jusqu'à l'homogénéisation du produit.

Verser **CICOFLUIDE** et l'étaler au niveau voulu.

Lisser le produit avec une lisseuse, appliquer l'agent démoulant **CICOFFRANT** sur toute la surface. Poser les empreintes choisies.

Nettoyage

Laisser sécher environ 48 heures, puis laver le à l'aide d'un nettoyeur haute pression, afin d'éliminer l'agent démoulant **CICOFFRANT**.

Indications Importantes

- Ne pas appliquer le produit à température inférieure à 5° C ni supérieure à 35° C.
- Eviter d'appliquer le produit à des conditions de vents forts, pluie ou glace.

- **CICOFLUIDE** est un produit mono composant. Ne pas ajouter du sable, ciment ni aucun autre produit qui puisse modifier la formule originelle.
- Ne pas dépasser la quantité d'eau recommandée qui est de 4L/sac, car **CICOFLUIDE** est très sensible à l'eau.
- Humidifier le support avant application si la surface est poreuse.
- Ne pas utiliser de décoffrant liquide à base d'eau.
- Humidifier le support avant application lorsque la température est élevée.

Sécurité

L'utilisation des gants est recommandée.

En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l'eau propre.

Sté CICOLAB s.a.r.l

Fabrication et commercialisation du ciment
colle et mortier monocouche

Route de Rabat km 9, BP 215
Tanger Principal Tanger

Tel.: 05.39.39.41.70 Fax: 05.39.39.41.71