



CICOIMPRES

RESINE DE PROTECTION ADAPTEE POUR LES APLICATIONS EN INTERIEUR ET EXTERIEUR.

Description

CICOIMPRES est un composé incolore élaboré sur base de résines spéciales, avec d'excellentes propriétés de dureté, résistance aux rayons ultra-violet, à l'humidité et à l'abrasion extérieure, spécifiquement formulé pour être utilisé comme liquide traité, film protecteur et décoratif dans le béton imprimé. Il durcit par évaporation des solvants et possède un très bon attachement.

Propriétés

Agit en pénétrant et en unissant les particules, en augmentant considérablement l'adhésion entre celles-ci et en fournissant, par conséquent, une résistance excellente à l'abrasion et à l'usure superficielle, en améliorant la durabilité du béton.

- * Il augmente la résistance à l'impact.
- * Il possède un pouvoir imperméabilisant important.
- * Il agit comme un agent anti-poussière.
- * Il fournit une plus grande facilité de propreté.
- * Laisse un film protecteur des antitaches.
- * Il fournit un excellent fini superficiel.
- * Il évite l'apparition d'efflorescences secondaires.
- * Il rehausse l'aspect naturel du béton.

Application

CICOIMPRES est spécialement recommandé pour le traitement, protection et décoration du béton imprimé, préservant sa texture originale.

Mode d'Emploi

- * **CICOIMPRES** doit immédiatement être appliqué après le durcissement de la surface.
- * **CICOIMPRES** peut être appliqué au rouleau laqueur ou au vaporisateur.
- * Appliquer un film uniforme et mince en évitant de laisser des couches épaisses.
- * Appliquer si vous le désirez un dissolvant (diluant 25% max).
- * Laisser agir jusqu'au séchage pendant 4 à 6 heures avant d'appliquer une deuxième couche pour une longévité maximum.
- * Les outils peuvent être nettoyés au xylène ou avec un dissolvant du type xylène.

Renseignements Techniques

Type:	Résine acrylique.
Inflammabilité :	Inflammable.
Toxicité :	Nocif à l'ingestion. Eviter de respirer les vapeurs.
Consommation :	1L pour 10m ² .
Composition :	Molécules lourdes de polymères acrylates.
Séchage :	30 min.
Condition de stockage:	1 an en emballages fermés et lieux fermés.
Dissolvant :	Diluant cellulosique 25% max.
Présentation :	Seau de 25 litres.

Sté CICOLAB s.a.r.l
Fabrication et commercialisation du ciment
colle et mortier monocouche

.....
Route de Rabat km 9, BP 215
Tanger Principal Tanger
Tel.: 05.39.39.41.70 Fax: 05.39.39.41.71