



CICOFLEX

Mortier colle blanc à adhérence élevée.

Description

Mortier colle mono composant à adhérence élevée destinée à la pose de la céramique avec la méthode de couche fine.

Usages

CICOFLEX est un mortier colle à adhérence élevée sans glissement vertical et déformabilité discrète spécialement fait pour coller du carrelage, du marbre et de piscines. Pour les milieux intérieurs et extérieurs.

Céramiques

- carreaux de faïence, pierre artificielle, et dalles céramiques avec absorption supérieure à 6%.
- formats céramiques jusqu'à un maximum de 80*80 cm².

Supports

- Les supports doivent être propres et solides.
- Les dallages doivent être réalisés depuis plus d'un mois, les chapes ciment depuis plus de 15 jours, les enduits de ciment depuis plus de 48 heures en intérieur et 3 semaines en extérieur. Les parois et les plancher béton doivent être âgés de plus de 2 mois.
- Par temps chaud et/ou fort vent, les supports doivent être humidifiés quelques heures avant la pose du carrelage.

Conditions ambiantes

Applicable pour:

- pour intérieur et extérieur.
- Revêtement et pavages.

Avantages

Grâce à la soignée sélection des différents granulats, ciments et additives qui le composent, **CICOFLEX** est idéal par:

- Sa grande adhérence.
- Son excellent maniement.
- Absence de décrochement,
- Beaucoup de temps ouvert et de rectification des pièces.
- Adhérence chimique.
- Glissement réduit.

Renseignements Techniques

Couleur :	Blanc.
Densité apparente en poudre	1,3g/cm ³
Densité apparente en pâte	1,5g/cm ³
Eau de pétrissage	Aprox. 25%.
Épaisseur d'application	3-6 mm.
Température d'application	5°C - 35°C.
Adhérence 28 jours	>1,5 N/mm ²
Classe du produit	C2.
Temps ouvert	30min.
Temps de rectification	25 min.
Temps pour être praticable	24 heures.
Consommation	4-5Kg/m ²
Conditions de nettoyage	Eau propre.
Conditions de stockage	1an en emballages fermés et lieu fermé.
Présentation	sacs de 25 kg.



CICOFLEX

Mortier colle blanc à adhérence élevée

MODE D'EMPLOI:

Préparation du support

Vérifier l'état du support. Il doit être en bon état et parfaitement nivelé, propre, et sans rétraction. On évitera les supports avec une humidité excessive qui empêche l'adhérence.

Mélange

Mélanger le produit avec approximativement 25% d'eau propre (6,25 litres d'eau par sac de produit). Pétrir jusqu'à l'homogénéisation totale du produit, préférablement en s'aidant d'un mixeur mécanique de basses révolutions. Le mélange doit se prolonger jusqu'à obtenir une pâte homogène et sans grumeau. Laisser reposer le mélange pendant 5 min.

Exécution

Agiter à nouveau et étendre une couche fine de **CICOFLEX** sur la surface à revêtir.

Ensuite étendre l'adhésif sur la surface de placement en s'aidant d'une truelle dentée.

Fixer les dalles avec un léger mouvement en exerçant une légère pression. On laissera une distance minimale entre les dalles de 1,5mm. En tout moment, on doit contrôler la correcte humectation des pièces

(mouillure), ainsi que le placement dans le temps de collage de l'adhésif.

Nettoyage

Le reste de **CICOFLEX** s'élimine facilement avec de l'eau avant l'endurcissement du produit.

Indications Importantes

- Ne pas appliquer le produit à températures inférieures à 5° C ni supérieures à 35° C.
- Eviter d'appliquer le produit à des conditions de vents forts.
- **CICOFLEX** est un produit mono composant qui peut être seulement mélangé avec de l'eau. Ne pas ajouter du sable, ciment ni aucun autre produit qui puisse modifier la formule originelle.
- Ne pas ajouter de l'eau additionnelle si le produit reste sec dans le récipient de pétrissage.
- Ne pas dépasser l'épaisseur recommandée (6mm).

Sécurité

L'utilisation des gants est recommandée.

En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l'eau propre.

Sté CICOLAB s.a.r.l
Fabrication et commercialisation du ciment
colle et mortier monocouche

.....
Route de Rabat km 9, BP 215
Tanger Principal Tanger
Tel.: 05.39.39.41.70 Fax: 05.39.39.41.71