



CICOSTAMP

Colorant pour la teinture de bétons frais.

Description

Durcisseur minéral coloré qui est ajouté sur une surface fraîche de béton afin de lui conférer le relief, la forme, la couleur décorative d'un pavage, une grande solidité et dureté, ainsi qu'une très grande résistance à l'impact afin de résister à l'abrasion et aux trafics les plus intenses.

Application :

- Rond point.
- Accès de garage.
- Rue piétonne.
- Séparateur de circulation.
- Trottoir.
- Terrasse.
- Cour d'école.
- Allées de jardin.
- Tour de piscines.
- Parking.
- Place.
- Zone de décélération.

Composition et avantages

Produit à base de ciment de haute résistance, pigments et additives de grande puretés.

Avantage :

- Grande adhérence.
- Excellent maniement.
- Stabilité des couleurs.
- Stable aux UV.
- Pas d'herbes.
- Pas de mousses.
- Antigél.
- Anti-usures.
- Ecologique.

Renseignements Techniques

Couleur:	Plusieurs.
Densité apparente en poudre:	1,5g/cm ³ .
Epaisseur d'application :	5-10mm.
Température d'application :	5-35°C.
Temps pour être praticable :	48 heures.
Consommation:	4-6 Kg/m ² .
Condition de stockage:	1an en emballages fermés et lieu fermé.
Présentation :	Sacs de 25 kg.

La teinte minérale **CICOSTAMP** fait partie de la ligne des produits **CICOLAB** spécialement élaborés pour le béton imprimé et doit être utilisée exclusivement avec le décoffrant poudre **CICOFFRANT**.



CICOSTAMP

Colorant pour la teinture de bétons frais.

MODE D'EMPLOI:

Préparation du support

Etaler le béton régulièrement sans vagues ni creux selon l'épaisseur requise.

Exécution

- Saupoudrer manuellement 5kgs /m² de « **CICOSTAMP** » prêt à l'emploi.
- Talocher d'un geste circulaire afin d'incorporer « **CICOSTAMP** » dans le béton encore frais.
- Saupoudrer un agent démoulant **CICOFFRANT** sur la surface du béton coloré.
- Positionner vos moules en exerçant une pression afin de marquer votre dalle.
- Retirer verticalement les empreintes pour un bon démoulage.

Nettoyage

Laisser sécher votre sol environ 48 heures, puis laver le à l'aide d'un nettoyeur haute pression, afin d'éliminer l'agent démoulant.

Finition

Afin de limiter la porosité du béton et pour protéger votre ouvrage de salissures, il est nécessaire de traiter l'ensemble de l'ouvrage avec une résine de protection.

Indications importantes

- Ne pas appliquer le produit à températures inférieures à 5° C ni supérieures à 35° C.
- **CICOSTAMP** est un produit mono composant qui peut être seulement mélangé au béton frais. Ne pas ajouter du sable, ciment ni aucun autre produit qui puisse modifier la formule originelle.
- Eviter d'appliquer le produit à des conditions de vents forts, pluie ou glace.

Sécurité

L'utilisation des gants et lunettes sont recommandées.

En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l'eau propre.

Sté CICOLAB s.a.r.l
Fabrication et commercialisation du ciment
colle et mortier monocouche

.....
Route de Rabat km 9, BP 215
Tanger Principal Tanger
Tel.: 05.39.39.41.70 Fax: 05.39.39.41.71