



CICOSAT

Mortier colle gris standard

Description

Mortier colle à base de ciment gris spécialement conçu pour la pose de la céramique dans les milieux intérieurs.

Valable pour le collage de :

- Carreaux de faïence, pierre artificielle, et dalles céramiques avec absorption supérieure à 6%
- Formats céramiques jusqu'à un maximum de 30*30 cm².

Supports

Supports propres et secs avec rétraction de

- mortier de ciment enduré (après 28 jours forgé)
- béton enduré sans restes de décoffrant (après 6 mois).

Dans tous les cas, les supports doivent avoir la planéité convenable, être fermes (résistance à la traction minimale de 1 N/mm²) et libérés de reste de peinture, graisse ou plâtre.

Conditions ambiantes

Applicable pour :

- intérieurs.
- pavage et revêtement.

Avantages

Grâce à la soignée sélection des différents granulats, ciments et additives qui le composent,

CICOSAT est idéal par :

- Sa grande adhérence.
- Son Excellent maniement.
- L'absence de décrochement.
- Beaucoup de temps ouvert et de rectification des pièces.

Renseignements Techniques

Couleur:	Gris
Densité apparente en poudre:	1,4g/cm ³ .
Densité apparente en pâte:	1,8g/cm ³ .
Eau de pétrissage :	~ 20%.
Epaisseur d'application :	3-6mm.
Température d'application :	5-35°C.
Adhérence 28 jours:	>0,5 N/mm ² .
Glissement:	<0,5 mm.
Temps ouvert:	>30 min.
Temps de rectification :	25 min.
Temps pour être praticable :	24 heures.
Consommation:	3-5 Kg/m ² .
Conditions de nettoyage:	Eau propre.
Condition de stockage:	1an en emballages fermés et lieu fermé.
Présentation :	Sacs de 25 kg



CICOSAT

Mortier colle gris standard.



MODE D'EMPLOI:

Préparation du support

Préparer les supports de manière qu'ils restent plans, propres, suffisamment secs et dégager de toutes particules non cohésive ou peu adhérente.

Mélange

Mélanger le produit dans un récipient approximativement 20% d'eau propre (5 litres d'eau propre par sac de 25Kg de **CICOSAT**) jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et sans grumeau; laisser reposer durant 5 minutes puis mélanger pour la deuxième fois la pâte avant son utilisation.

Exécution

Étendre une couche fine de **CICOSAT** sur la surface à revêtir.

Ensuite étendre l'adhésif sur la surface de placement en s'aidant d'une truelle dentelée.

Fixer les dalles avec un léger mouvement en exerçant une légère

pression. On laissera une distance minimale entre les dalles de 1,5 mm.

Nettoyage

Le reste de **CICOSAT** s'élimine facilement avec de l'eau avant l'endurcissement du produit.

Indications Importantes

- Ne pas appliquer le produit à températures inférieures à 5° C ni supérieures à 35° C.
- **CICOSAT** est un produit mono composant qui peut être seulement mélangé avec de l'eau. Ne pas ajouter du sable, ciment ni aucun autre produit qui puisse modifier la formule originelle.
- Ne pas dépasser l'épaisseur recommandée (6mm)

Sécurité

L'utilisation des gants est recommandée.

En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l'eau propre.

Sté CICOLAB s.a.r.l
Fabrication et commercialisation du ciment
colle et mortier monocouche

.....
Route de Rabat km 9, BP 215
Tanger Principal Tanger
Tel.: 05.39.39.41.70 Fax: 05.39.39.41.71